

Produktinformationsblatt: Betonversiegelung 5 L & 25 L



KRAFTVOLLER, ACRYLBASIERTER STAUBBINDER UND VERSIEGLER.

Floorsaver Betonversiegelung ist ein echtes 2 in 1 Produkt. Sie besteht aus einem mikronisierten Acryl, das in porösen Beton eindringt, ihn härtet und Staub bindet, sowie einem vernetzten Acryl, das einen Film auf der Oberfläche Ihres Bodens bildet. Durch ihre hohe Eindringfähigkeit kann die Versiegelung nicht abblättern, gleichzeitig verhindert der Oberflächenfilm das Eindringen von Verunreinigungen effektiv und erleichtert die Reinigung deutlich.

- Bindet Staub, härtet und versiegelt in einem
- Mattglänzender Effekt mit minimaler Verdunkelung der Oberfläche
- Geeignet für blanken Beton, Mauerwerk und ähnliche poröse Oberflächen
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- In der Regel reicht eine Schicht aus
- 5 L reichen bei Auftragung einer Schicht für etwa 40 m², 25 L reichen bei Auftragung einer Schicht für etwa 200 m². Der tatsächliche Verbrauch hängt jedoch stark von der Porosität und Saugfähigkeit des Untergrunds ab. Bei stark saugenden Betonflächen kann die Reichweite deutlich geringer ausfallen.
- Einfach mit einem weichen Besen auftragen

SO WENDEN SIE SIE AN:

Schritt 1 - Vorbereitung:

- Oberflächen sollten sauber und ausreichend trocken sein. Eine leichte Restfeuchte nach der Reinigung ist egal. Stellen Sie aber sicher, dass der Boden so trocken wie möglich ist - dieses Produkt funktioniert dadurch, dass es von einem trockenen Untergrund aufgesaugt wird.
- Benutzen Sie Floorsaver Reiniger und Entfetter, um Öle und Fette zu entfernen.
- Floorsaver Betonversiegelung ist nur für blanken, porösen Beton geeignet. Wenn Sie unsicher sind ob die Oberfläche porös ist, gießen Sie einfach ein Glas Wasser darauf und beobachten Sie, ob ein Teil davon aufgesaugt wird. Falls ja, ist Floorsaver Betonversiegelung für diesen Boden geeignet. Falls das Wasser vom Boden abperlt und wenig Anzeichen macht, in den Boden einzudringen, sollten Sie dieses Produkt nicht benutzen.
- Bei einem relativ sauberen Boden kann gründliches Fegen und Absaugen ausreichen. Vermeiden Sie es, besonders poröse Oberflächen wie Sand-Zement-Estriche nass zu reinigen. Diese nehmen dabei so viel Wasser auf, dass sie einen Tag oder länger abtrocknen müssen.

Schritt 2 - Ausbesserungen

- Benutzen Sie Floorsaver Gießbarer Reparaturmörtel für 5 - 50 mm tiefe Löcher. Floorsaver Formbare Reparaturmasse kann für abgerundete oder geformte Stellen wie Treppenkanten etc. verwendet werden.

Schritt 3 - Auftragung

- Schütteln Sie den Behälter für einige Sekunden. Gießen Sie den Inhalt auf den Boden, jeweils auf eine kleine Fläche, und verteilen Sie ihn gleichmäßig mit einem weichen Besen. Arbeiten Sie das Produkt dabei gut in die Oberfläche ein. Wenn die Flüssigkeit von einer sehr porösen Oberfläche direkt aufgesaugt wird, verwenden Sie ein bisschen mehr. Achten Sie auf eine gleichmäßige Auftragung und lassen Sie das Produkt auf der Oberfläche keine Pfützen bilden. In der Regel reicht die Auftragung einer Schicht aus, auf besonders porösen Böden oder um eine möglichst gleichmäßige Oberfläche zu erhalten kann jedoch eine zweite Schicht nötig sein.

TROCKENZEITEN:

ZWEITE SCHICHT (falls benötigt)	8 Std. bei 15°C - 20°C
---------------------------------	------------------------

HANDTROCKEN	4 Std. bei 15°C - 20°C
-------------	------------------------

LEICHTE NUTZUNG	8 Std. bei 15°C - 20°C
-----------------	------------------------

VOLL NUTZBAR	12 Std. bei 15°C - 20°C
--------------	-------------------------

VOLLE ABRIEBFESTIGKEIT	7 Tage
------------------------	--------

HALTBARKEIT:

12 Monate in ungeöffneter Dose. Das Produkt darf nicht mit Frost in Kontakt kommen!

NICHT EMPFOHLEN WIRD:

- Die Auftragung von Floorsaver Betonversiegelung auf sehr harte, dichte, nicht poröse Oberflächen wie flügelgeglättete Böden.
- Das Anätzen von Beton mit Säure vor der Verwendung
- Die Anwendung der Betonversiegelung auf bereits gestrichenen oder versiegelten Oberflächen.
- Die Auftragung von Betonversiegelung auf nasse oder feuchte Oberflächen - der Boden muss trocken sein.
- Die Auftragung von Betonversiegelung bei Bodentemperaturen unterhalb von 10°C.
- Nassreinigung des Bodens in den ersten 24-48 Stunden nach Auftragung (schützen Sie die Fläche während dieser Zeit vor Regen).

SICHERHEIT:

- Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.
- Die Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise.